


CINEPROTECT



EMULSION METALLISEE DOUBLE RETICULATION

CARACTERISTIQUES GENERALES

Formulation à base de polymères acryliques et de cires, caractérisée par le principe de la double réticulation qui rend le film particulièrement résistant au trafic et permet le lavage avec des détergents forts ou des désinfectants.

CINEPROTECT est utilisée en tant que cire métallisée de base, ainsi que pour le rattrapage partiel des films abîmés sans nécessité de décapage.

Le produit est particulièrement indiqué pour les zones à fort trafic qui nécessitent des cirages fréquents. Il ne jaunit pas dans le temps et peut être entretenu avec la méthode de spray haute vitesse.

MODE D'EMPLOI

Appliquer 2-3 couches fines de produit sur un sol propre et sec, en faisant bien sécher le film avant d'étaler la couche suivante. Pour la remise en état d'un film consommé ou partialement abîmé, laver auparavant le sol ou décapier partiellement avec DE SEC et disque bleu. Appliquer ensuite **CINEPROTECT** pur ou dilué à 50% d'eau. Lustrer successivement avec une monobrosse à haute vitesse pour obtenir un haut degré de brillance.

Pour l'entretien régulier, effectuer un lavage avec CINESOL LOTUS OU CINESOL PLUS, en lavage à plat ou autolaveuse munie d'un disque rouge.

Pour un degré de brillance très élevé, " l'effet mouillé ", utiliser une monobrosse à haute ou très haute vitesse (800-1500 tours) munie d'un disque crème ou d'un disque en fibre naturelle en combinaison avec METALSPRAY ou SPRAY N.C.

Le film de **CINEPROTECT** peut être décapé seulement avec CINEDECAP SUPER.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	liquide blanc
pH	8.5 ± 0.2
Poids spécifique	1.026 g/ml
Extraits secs	15%
Substances actives	22%
Coefficient de friction (ASTM 2047/75)	0.53

ATTENTION

Contient: Complexe de carbonate de zinc ammoniac. Peut produire une réaction allergique.

Craint le gel.

Le produit n'est pas classifié dangereux.

